

Descripción: Producto que se obtiene por trefilación del alambroón de bajo contenido de carbono, que luego es zincado por un proceso de inmersión en caliente.

Usos: En el sector industrial, en la fabricación de malla, cercos eléctricos, tendales, asas de baldes.

PROPIEDADES MECANICAS

NORMA TECNICA	R máximo kg/mm ²
ASTM A-641	50

DIMENSIONES

CALIBRE N°	DIAMETRO (m ms)	METROS APROX por Kg.
8	4.20	9.00
10	3.40	14.00
12	2.77	21.00
14	2.11	36.5
16	1.65	59.5
18	1.24	105.5

Presentación: En rollos de 50 y 100 Kg.