

**Descripción:** Producto Plano que se obtiene por Laminación de Planchones de Acero Calidad Caldero que previamente se calientan hasta una temperatura de 1250°C

**Usos:** Fabricación de recipientes de presión para servicios a altas temperaturas, calderos.

### PROPIEDADES MECANICAS

NORMA TECNICA *	F	R	A	NORMA EQUIVALENTE
	Kg/mm <sup>2</sup>	Kg/mm <sup>2</sup>	%	
ASTM A-285 GRADO C	21 min	39 - 53	23 min	EN 10028-2 P235GH

### DIMENSIONES STANDARD Y PESOS

SISTEMA INGLES (pulgadas)	PESO TEORICO Kg / pl
6.4 x 1829 x 7315	672.17
8.0 x 1829 x 7315	840.21
9.5 x 1829 x 7315	997.75
12.5 x 1829 x 7315	1312.83
16.0 x 2438 x 7315	2239.95
19.0 x 2438 x 7315	2659.94
25.4 x 2438 x 7315	3555.92