FIERRO TRADI S.A.

PLANCHAS LAC ESTRIADAS

Descripción: Producto Plano que se obtiene por Laminación en Caliente de Planchones a una Temperatura de 1250º aprox. Esta plancha tiene resaltes en la superficie de una de sus caras.

Usos: Pisos de ómnibus, embarcaciones navales, escaleras, pasadizos de plantas industriales.

PROPIEDADES MECANICAS

NORMA TECNICA		F	R	A	NORMA EQUIVALENTE
DEL PRODUCTO	DEL ACERO	Kg/mm^2	Kg/mm^2	%	
ASTM A-786	ASTM A-1011 CS	21-34	….	25 min	DIN 59220
	ASTM A-36	25.3 min	41-56	20 min	

DIMENSIONES STANDARD Y PESOS

SISTEMA METRICO (mms)				TOLERANCIA ESPESOR +/- en mms	PESO TEORICO kg/pl	SISTEMA INGLES Espesor Equiv.(pulg)
2.0	x	1200 x	2400	0.3	49.74	5/64"
2.5	x	1000 x	2400	0.4	52.73	3/32"
2.5	x	1200 x	2400	0.4	63.27	3/32"
2.9	x	1000 x	2400	0.4	60.55	1/8''
2.9	x	1200 x	2400	0.4	72.10	1/8''
2.9	x	1500 x	3000	0.4	112.66	1/8''
3.9	x	1200 x	3000	0.4	93.39	5/32''
4.4	x	1200 x	2400	0.4	105.35	3/16"
4.4	x	1500 x	3000	0.4	164.61	3/16"
5.9	x	1200 x	2400	0.5	152.00	1/4"
5.9	x	1500 x	3000	0.5	237.50	1/4"
8.0	x	1200 x	2400	0.55	184.00	5/16''
8.0	x	1500 x	3000	0.55	287.50	5/16''
9.0	x	1200 x	2400	0.55	208.56	3/8''
9.0	x	1500 x	3000	0.55	325.87	3/8''